

**Tinta Inkjet de base solvente para la impresión digital sobre láminas autoadhesivas de PVC y lonas de PVC**

**Buena adherencia, secado rápido y buena resistencia a la luz UV, apropiada para aplicaciones de exterior**

Vers.04  
2015  
1 Abr.

## Campo de Aplicación

### Soportes

La tinta Mara® Jet DI-CP es adecuada para imprimir sobre diferentes calidades de láminas autoadhesivas de PVC (vinilo monomérico, polimérico, y láminas de PVC fundido), tejidos laminados, y otros materiales laminados de PVC, así como papeles adecuados.

Dado que todos los soportes mencionados pueden presentar diferente imprimabilidad, incluso dentro de un mismo tipo, los ensayos proviso son esenciales para determinar la idoneidad para el uso deseado.

### Utilización

La tinta Mara® Jet DI-CP ha sido especialmente desarrollada para las impresoras digitales SEIKO ColorPainter (W-64s, 100s, y W-54x) siendo también compatible con la HP DesignJet (8000, 9000 y 10000).

En estas máquinas, la Mara® Jet DI-CP muestra unas excelentes características de aplicación e imprimabilidad, funcionando sin problemas.

## Características

- Amplio espectro cromático
- Óptima para aplicaciones de exterior
- Amplia gama de soportes
- Impresión de detalles en alta impresión

### Secado

Los parámetros originales de secado de la máquina se pueden mantener o ajustar de acuerdo a la calidad de la lámina. Se han obtenido buenos resultados con un precalentado de 40-45°C, una aplicación a 35-40°C y un post curado a unos 45-50°C.

## Solidez a la luz

La Mara® Jet DI-CP ha sido formulada con pigmentos de alta solidez a la luz para aplicaciones al exterior a largo plazo. El laminas de calidad apropiada, y basada en el clima centroeuropeo, la solidez a la luz es de 2 años. Para aplicaciones de marcaje (fleetmarking) como anuncios publicitarios en medios de transporte, debe aplicarse una laminación o barnizado para obtener una protección mecánica adicional. En este caso, la solidez puede aumentar a 3 años.

## Surtido

### Colores Base

429	Yellow
435	Light-Magenta
439	Magenta
455	Light-Cyan
459	Cyan
489	Black

## Auxiliares

DI-UR Cleaner

En los cambios de tinta, recomendamos utilizar Mara® Jet DI-UR para limpiar todos los componentes del sistema de tinta. Este limpiador ha sido químicamente ajustado a esta tinta.

## Duración

La estabilidad de almacenaje en envases cerrados y almacenados en una habitación oscura y a una temperatura de 15 - 25 °C es de 12 meses. Esta tinta puede soportar solo una vez y un máximo de 2-3 días si se expone a temperaturas de congelación. Si se almacena en condiciones diferentes de temperatura, la estabilidad se reduce. En tal caso, la garantía Marabu expira.

## Cambio a la Mara® Jet DI-CP

Antes de cambiar a la Mara® Jet DI-CP, se debe limpiar totalmente, con el limpiador DI-UR, todo el sistema de tinta que haya estado en contacto con la tinta anterior. Se debe tener especialmente en cuenta, la limpieza de los cabezales, dampers y tubos. Asimismo, se recomienda cambiar los filtros.

### Nota

Nuestro asesoramiento técnico, tanto oral como escrito, a través de pruebas corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y debe informar sobre nuestros productos y las posibles aplicaciones. Esto no quiere decir que aseguremos determinadas características de los productos o su idoneidad para aplicaciones concretas, así que antes de efectuar tiradas largas, es necesario realizar los necesarios y correspondientes ensayos previos, teniendo en cuenta las condiciones de impresión u la aplicación posterior de los productos impresos.

La aplicación, utilización y elaboración de los productos están fuera de nuestro control, por este motivo están exclusivamente bajo su responsabilidad. Si a pesar de todo, hubiera alguna reclamación, esta estaría limitada al valor de las tintas suministradas por nosotros y por las tintas utilizadas por Usted, siempre y cuando estos daños no se hayan producido intencionalmente o por negligencia.

#### Recomendación

A fin de garantizar un buen estado de trabajo, rogamos sigan las indicaciones proporcionadas por el fabricante y Marabu.

Recomendamos cambiar los dampers y cap-pings una vez al año.

#### Etiqueta

Para la tinta Mara® Jet TPC y para sus productos auxiliares y aditivos hay hojas de seguridad actuales según la normativa EC 1907/2006 que informa sobre todos los datos de seguridad importantes, incluyendo su caracterización, según el decreto actual de peligrosidad y las disposiciones de la CEE. La caracterización también se puede deducir de las etiquetas.